

AUTOCLEAR INTERIOR


オートクリヤー インテリア




1液型クリヤーシーラーで、オートベースプラス2コート/3コートシステムに下記のように使用します。

- 1.ボカシ用アンダークリヤー
- 2.再補修時のリフティング防止用シーラー

使用できる被塗物	全ての旧塗膜 シッケンズプライマーサフェーサー類（ウォッシュプライマーCRを除く）	
主剤と副剤	オートクリヤー インテリア ニュー プラス リデュースー	
貯蔵安定期間	オートクリヤー インテリア	20 /2年間
VOC含有量	760g/L（理論上での希釈済み塗料）	
塗布可能面積	塗着効率70%と仮定すると、希釈済み塗料 1リッターで10m ² /10 μ m。（理論値） 備考:実際の使用量については、被塗物の形状や塗装方法又は、塗装環境により異なります。	
膜厚	1コート/10～20 μ m	
器具の洗浄	使用後はシンナーX又は、ニュープラスリデュースーで速やかに洗浄してください。	

オートクリヤー インテリア 使用方法



<p>混合比</p> 	<p>1.ボカシ用アンダークリヤー</p> <p>100部(容量比) オートクリヤー インテリア 200部(容量比) ニュー プラス リデューサー</p> <p>2.再補修時のリフティング防止用シーラー</p> <p>100部(容量比) オートクリヤー インテリア</p> <p style="text-align: right;">メジャースティックを使用</p>		
<p>スプレーガン及び スプレー圧力</p> 	<p>スプレーガン</p> <p>上カップ 下カップ HVLV上カップ</p>	<p>ガン口径</p> <p>1.2-1.5mm 1.4-1.6mm 1.2-1.6mm</p>	<p>スプレー圧力</p> <p>2 - 4 bar(手元圧) 2 - 4 bar(手元圧) 最大0.7bar</p>
<p>スプレー方法</p> 	<p>1.ボカシ用アンダークリヤー</p> <p>1回シングルコート</p> <p>10～15分のフラッシュオフタイム後、オートベースプラスをスプレーしてください。</p> <p>注:前処理として、シンナーM600で脱脂後にスコッチブライト7448グレーでスカuffィングしてください。</p> <p>2.再補修時のリフティング防止用シーラー</p> <p>オートベースプラス2コートシステムで再補修する場合は、標準乾燥時間の後さらに60 /1時間程度強制乾燥してください。</p> <p>3回シングルコート</p> <p>各コート間のフラッシュオフタイム(指触乾燥)は、約20 /10分です。</p> <p>注:20 /15分のフラッシュオフタイム後、オートベースプラスを塗布してください。オートベースプラスは各コート間、十分にフラッシュオフタイムをとり、あまりウェットに塗布しないでください。 20 /15分後にシッケンズクリヤー類で塗り重ねてください。</p>		