






Autoclear WB SRA Thinner オートクリヤーWB SRA シンナー

オートクリヤーWB SRAシンナーは、オートクリヤーWBのボカシ用シンナーで、スポット補修時のボカシ際ミストをなじませるのに使用します。

使用できる製品	オートクリヤー WB (t.i.s.5.04.参照)
被塗物の前処理  	<p>クリヤーのボカシ際に付着している汚れを水と洗剤にて洗浄し、油分を脱脂洗浄にて十分に除去してください。</p> <p>クリヤーのボカシ部分は3M7448スコッチブライトグレーにブレンドプレップ使用してスカuffing及びコンパウンドで磨いてください。</p>
スプレー方法   	<p>Step 1 希釈済みのオートクリヤーWBに同量のオートクリヤーWB SRAシンナーを添加する。</p> <p>Step 2 ライトコートでボカシ部分にスプレーする。</p> <p>Step 3 次にボカシ部分をオートクリヤーWB SRAシンナー単体でスプレーする。</p> <p>Step 4 必要であれば、約10～15秒のフラッシュオフタイム後にもう一度オートクリヤーWB SRAシンナーをスプレーする。</p>
VOC含有量	840g/L (理論上でのスプレーする塗料)
貯蔵安定期間	オートクリヤーWB SRAシンナー 20 /1年間